

＜ST-R35 規格表＞

項目		標準値	備考	
製品の規格	製法	タフテッド方式		
	パイル	素材	PE&PP	モノフィラメント
		織度	13200Dtex	
		長さ	35mm±1mm	
	基布	ポリプロピレン+綿織布		
	ゲージ	3/8		
	バックング	SBRラテックス		
	サイズ(巾x長さ)	4MX20M乱 (工場原反)	納品ロット 2M×10M	
	全重量	3065±10%/m ²	充填剤含全重量8～10Kg/m ²	
	ゴムチップの粒径	0.8-1mm	0-4kg	
	珪砂の粒径	0.6-0.8mm(5号)	0-8kg(5Kg)	
製品の性能	引張強力(N)	タテ	750	GB/T1040.7
		ヨコ	950	
	抜糸強力(N)	DRY 48.2	GB/T 20394-2006 B	
	収縮率(%)	タテ	0,02%	
		ヨコ	0,00%	
	磨耗減量	<10%	GB/T 20394-2006 E	
パイル耐候性	4-5級	GB/T8430-1998		

製造販売 有限会社エルエス・エージェント